

JanLa Oy:n toimittamien teräslevyjen paloluokat

JanLa Oy:n toimittamien maalipinnoitettujen teräsohutlevyjen palokäyttäytyminen on asianmukaisten standardien mukaan testattu ja vastaamme maalipinnoitettujen teräsohutlevy-tuotteidensa kohdalla alla ilmoitettujen paloluokkien paikkansapitävyydestä. Annamme tarvittaessa lisäselvityksiä maalipinnoitekohtaisten paloluokkien testiraporteista.

Kun asiakasyritys valmistaa JanLa Oy:n toimittamasta maalipinnoitetusta teräsohutlevystä tuotteitaan ja saattaa nämä tuotteensa markkinoille, asiakasyritys on oikeutettu käyttämään näiden rakennustuotteidensa CE-merkinnän kannalta oleellisessa dokumentaatiossa JanLa Oy:n tässä asiakirjassa ilmoittamia tietoja maalipinnoitteen ominaisuuksista paloluokkien osalta.

Tämä lausunto ja ilmoitetut arvot pätevät suoraan vain JanLa Oy:ltä ostettujen maalipinnoitettujen teräslevyjen kohdalla, huolimatta markkinoilla mahdollisesti samaan tapaan nimetyistä muiden valmistajien tuotteista. JanLa Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa sekä ilmoitettuihin arvoihin. Asiakasyrityksen tulee huolehtia itse muutoksien vaikutuksista omaan dokumentaatioonsa ja muihin asiakirjoihinsa.

Pinnoitteen palokäyttäytyminen

Polyesteri	Nova	MattaNova	Hiarc
A1 s1 d0	A2 s2 d0	A2 s2 d0	A1 s1 d0

Asiakasyrityksen tiedot

Yrityksen nimi	
Y-tunnus	
Osoite	
Yhteyshenkilö	
Yhteystiedot	

LIITE 1. Maalipinnoitteiden ominaisuudet

JanLa Oy:n toimittamien teräslevyjen maalipinnoitteiden ominaisuudet

Pinnoitteen ominaisuus	Polyesteri	Nova	MattaNova	Hiarc	Z275	Z350
Nimellispaksuus	25 µm	50 µm	50 µm	27 µm	27 µm*	30 µm*
Pohjamaali	6 µm	25 µm	25 µm	7 µm		
Kiilto	35	40	10	30-40		
Korkein käyttölämpötila °C	90 °C	100 °C	100 °C	110 °C		
Alhaisin muovauslämpötila °C	0 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C		
Pienin taivutussäde	3t	1t	1t	1t		
UV-kesto	R _{UV2}	R _{UV3}	R _{UV3}	R _{UV4}		
Korroosionkesto	RC3	RC5	RC5	RC4		
Naarmunkesto	20 N	35 N	35 N	30N		
Puhtaana- pidettävyys	Hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erinomainen		
Palo- käyttäytyminen	A1	A2 s2 d0	A2 s2 d0	A1 s1 D0		

* molemmilla puolilla